中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检 测 报 告

Test Report

上 海 市 质 量 监 督 检 验 技 术 研 究 院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国 家 日 用 消 费 品 质 量 监 督 检 验 中 心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检 测 报 告

报告编号：W02021034568
校验码：59AEDCF72B

20200716111211400345 68

*样品名称	学生服	检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/	*商　　标	Uniform
*受检(委托)单位名称	上海优依风服饰有限公司 /		
*用户单位名称	/		
*制造单位名称	/		
抽样地点	/		
*样品表述与说明	套装1：白藏青夹色/学生服 套装2：白蓝藏青夹色/学生服 套装3：白红藏青夹色/学生服 款号:新中初级、第十中学 夏装 邮寄到样		
任务来源	/	抽样样本送到日期	/
抽样日期	/	抽样单编号	/
受检批生产日期	/	批号/编号	/
受检批数量	/	抽取样品数量	/
委托样品数量	9 套 2 件	委托样品收到日期	2020-07-16
检测地点	上海市长乐路1228号		
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	耐水色牢度,附件尖端和边缘的锐利性,耐汗渍色牢度,耐摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,耐光汗复合色牢度,耐光色牢度,起球,顶破强力（针织类）,接缝强力（面料）,甲醛含量,pH值,异味,可分解致癌芳香胺染料,纤维含量 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检测日期	2020-07-16 至 2020-07-23		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 (盖章) 签发日期：2020-07-23		
*受检单位	地址 /		
	邮编 /	电话	/
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的，不代表未经检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。		

国家日用消费品质量监督检验中心 检验检测专用章 2

批准 王永林　　审核 [illegible]　　主检 [illegible]

职务 工程师　　职务 工程师　　职务 检验员

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检 测 报 告

20200716111211400345 68

检测结果汇总							
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	棉68±5	面料1	棉 68.9	符合	/
			聚酯纤维32±5		聚酯纤维 31.1		
			棉68±5	面料2	棉 69.0		
			聚酯纤维32±5		聚酯纤维 31.0		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	面料1	未检出	符合	检出限20mg/kg
			≤75	面料2	未检出		
			≤75	罗纹1	未检出		
			≤75	罗纹2	未检出		
			≤75	配料1	未检出		
			≤75	配料2	未检出		
3	pH值	/	4.0～8.5	面料1	5.7	符合	/
			4.0～8.5	面料2	5.8		
			4.0～8.5	罗纹1	7.2		
			4.0～8.5	罗纹2	7.2		
			4.0～8.5	配料1	-		
			4.0～8.5	配料2	-		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用（≤20）	面料1	未检出	符合	检出限5mg/kg
			禁用（≤20）	面料2	未检出		
			禁用（≤20）	罗纹1	未检出		
			禁用（≤20）	罗纹2	未检出		
			禁用（≤20）	配料1	未检出		
			禁用（≤20）	配料2	未检出		
5	异味	/	无	上衣整体	无异味	符合	/
			无	裤子整体	无异味		
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料1	变色 -	符合	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	面料2	变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4	罗纹1	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹2	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	配料1	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	配料2	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检 测 报 告

20200716111211400345 68

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料1	干摩 -	符合	/
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	面料2	干摩 4		
			≥3		湿摩 3		
			≥3-4	罗纹1	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	罗纹2	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	配料1	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	配料2	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料1	耐酸:变色 -	符合	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	面料2	耐酸:变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4	罗纹1	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹2	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	配料1	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	配料2	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检 测 报 告

20200716111211400345 68

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料1	变色 4	符合	/
			≥3-4		沾色 4		
			≥3-4	面料2	变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	面料1	碱液 4	符合	/
			≥3-4		酸液 4		
			≥3-4	面料2	碱液 3-4		
			≥3-4		酸液 4		
11	耐光色牢度	级	≥4	面料1	4	符合	/
			≥4	面料2	4		
12	起球	级	≥3-4	面料1	4	符合	/
			≥3-4	面料2	4		
13	顶破强力（针织类）	N	≥250	面料1	939	符合	/
			≥250	面料2	984		
14	断裂强力（机织类）	N	≥200	面料1	-	/	/
			≥200	面料2	-		
15	胀破强力（毛针织类）	kPa	≥245	面料1	-	/	/
			≥245	面料2	-		
16	燃烧性能	级	1	面料1	-	/	/
			1	面料2	-		
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	上衣整体	-	/	/
			符合GB 31701-2015 4.4.3规定	裤子整体	-		
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	上衣整体	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利边缘 0		
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	裤子整体	-		
19	接缝处纱线滑移（机织类）	mm	≤6	上衣整体	-	/	/
			≤6	裤子整体	-		
20	接缝强力（里料）	N	≥80	上衣整体	-	/	/
			≥80	裤子整体	-		
21	接缝强力（面料）	N	≥140	上衣整体	后袖窿缝 350	符合	/
			≥140	裤子整体	裤后裆缝 320		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检 测 报 告

20200716111211400345 68

检测结果汇总						
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
样品描述	学生服 套装1：白藏青夹色/学生服 套装2：白蓝藏青夹色/学生服 套装3：白红藏青夹色/学生服 / 面料1:白色/针织物 面料2:藏青色/针织物 罗纹1:白蓝夹色/针织物 罗纹2:白红夹色/针织物 配料1:蓝色/针织物 配料2:红色/针织物 上衣整体 裤子整体					
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样 品 照 片 页

学生服
商标：Uniform
套装1：白藏青夹色/学生服 套装2：白蓝藏青夹色/学生服 套装3：白红藏青夹色/学生服 款号:新中初级、第十中学 夏装
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样 品 照 片 页

学生服
商标：Uniform
套装1：白藏青夹色/学生服 套装2：白蓝藏青夹色/学生服 套装3：白红藏青夹色/学生服 款号:新中初级、第十中学 夏装
邮寄到样

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料1

报告编号：W02021034568

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4’－亚甲基－二－（2－氯苯胺）/4，4’－次甲基－双－（2－氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4－二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料2

报告编号：W02021034568

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4’－亚甲基－二－（2－氯苯胺）/4，4’－次甲基－双－（2－氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4－二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹1

报告编号：W02021034568

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4’－亚甲基－二－（2－氯苯胺）/4，4’－次甲基－双－（2－氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4－二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹2

报告编号：W02021034568

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4’－亚甲基－二－（2－氯苯胺）/4，4’－次甲基－双－（2－氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4－二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：配料1

报告编号：W02021034568

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4’－亚甲基－二－（2－氯苯胺）/4，4’－次甲基－双－（2－氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4－二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：配料2

报告编号：W02021034568

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4’－亚甲基－二－（2－氯苯胺）/4，4’－次甲基－双－（2－氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4－二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

注 意 事 项

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。

4、 报告涂改无效。

声　　明

1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。

3、 对于非本质检机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。

4、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

5、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所（代码SP）/ 国家食品质量监督检验中心（上海）/ 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站
地址：上海市徐汇区苍梧路381号　　邮编：200233
电话：021-54263342 、54263362　　传真：021-54263402
E-mail：shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司（代码ZM）/ 国家电光源质量监督检验中心（上海）/ 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市 照明产品质量监督检验站
地址：上海市闵行区江月路900号2号楼　　邮编：201114
电话：021-54336162、54336173、54336181、54336227　　传真：021-54337200
E-mail：salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn 、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码JD) / 上海市机电产品质量监督检验站
地址：上海市闸北区万荣路918号　　邮编：200072
电话：021-56035307、56652534　　传真：021-56652624
E-mail：jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站
地址：上海市闵行区江月路900号3号楼　　邮编：201114
电话：021-54336172 、54336175　　传真：021-54336175
E-mail：qgs@sqi.org.cn 、qinggong@sqi.org.cn
地址：上海市徐汇区苍梧路381号　　邮编：200233
电话：021-54265916　　传真：021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所（代码JC）/ 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站
地址：上海市闵行区江月路900号5号楼　　邮编：201114
电话：021-54336170、54336225　　传真：021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn 、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心/ 中国商业联合会交电家电商品质量监督检验测试中心（上海）/ 上海市电子电器家用电器质量监督检验站
地址：上海市闵行区江月路900号4号楼　　邮编：201114
电话：021-54336322、54336146　　传真：021-54336146
E-mail：dzs@sqi.org.cn
地址：上海市徐汇区苍梧路381号　　邮编：200233
电话：021-64850806、54263939转　　传真：021-64850806
E-mail：dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所：（代码JL）
地址：上海市闵行区江月路900号5号楼　　邮编：201114
电话：021-54336348、54336326　　传真：021-62892960
E-mail：jls@sqi.org.cn
地址：上海市徐汇区永嘉路627号（长度室）　　邮编：200031
电话：021-64372100　　传真：021-64372108

8. 上海质量技术认证中心（代码SQC）
地址：上海市徐汇区永嘉路627号　　邮编：200031
电话：021-64318322、64311651　　传真：021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心（代码PX）
地址：上海市闸北区万荣路918号
电话：021-56776627（主任室）、56773282　　传真：021-56773282
网址：http://www.sqi.com.cn 、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10.纤维检验所（代码XW）/国家日用消费品质量监督检验中心/上海市纺织纤维质量监督检验站
地址：上海市长乐路1228号　　邮编：200040
电话：021-62489889　　传真：021-62489902
E-mail：xws@sqi.org.cn